

# SURFA-ETCH 108 ROZTWÓR WYTRAWIAJĄCY

## KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

### OPIS

RO SURFA-ETCH 108 Roztwór Wytrawiający jest łatwym w użyciu, niepalnym i praktycznie bezwonny roztworem wytrawiającym.

### ZALECENIA STOSOWANIA

RO Surfa-Etch 108 Roztwór Wytrawiający powinien być stosowany do wytrawiania gładkich powierzchni betonowych, elementów murarskich, stali galwanizowanej i aluminium przed zastosowaniem pokryć systemu RUST-OLEUM.

RO Surfa-Etch 108 Roztwór Wytrawiający neutralizuje zanieczyszczenia alkaliczne i usuwa produkty procesów korozyjnych cynku i aluminium („białą rdzę”).

RO Surfa-Etch 108 Roztwór Wytrawiający powinien być nakładany sztywnym pędzlem nylonowym lub szczotką.

### DANE TECHNICZNE

**Kolor:** Czerwona ciecz.

**Zawartość lotnych związków organicznych:** 45g/l

### WYDAJNOŚĆ

**Teoretyczna:** 6-8 m<sup>2</sup> na litr

**Praktyczna:** Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników takich jak porowatość i pofałdowanie powierzchni oraz od strat materiału podczas aplikacji.

### ZALECENIA DO UŻYTKOWANIA

Przed użyciem należy dobrze potrząsnąć w celu zapewnienia jednorodności roztworu. Wyskrobać lub wymieść wszelki smar, olej, brud i inne zanieczyszczenia powierzchni. Odtłuścić za pomocą alkalicznego środka czyszczącego, oczyszczania ciśnieniowego (parą) i przy niewielkich powierzchniach za pomocą lotnego roztworu czyszczącego. Nałożyć obficie Surfa-Etch 108 Roztwór Wytrawiający i wetrzeć go w powierzchnię.

Pozostawić na 10-15 minut w zależności od temperatury i dokładnie wyczyścić przez obfite spłukanie wodą.

Nie dopuścić do wyschnięcia Surfa-Etch 108 Roztwóru Wytrawiającego przed spłukaniem!

Beton i elementy murarskie mogą wymagać powtórzenia czynności. Po oczyszczeniu usunąć pozostałą wodę i pozostawić do kompletnego wyschnięcia ponieważ wilgoć pozostawiona na powierzchni lub uwięziona w porach może doprowadzić do uszkodzenia systemu pokrycia. Przy dużych powierzchniach lub słabym schnięciu przed nałożeniem powłoki może być wymagany dłuższy czas do wysuszenia

### WARUNKI STOSOWANIA

Stosować przy temperaturze powietrza, podłoża i materiału wynoszącej 5 do 35°C.

## **WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA**

Zapoznać się z danymi technicznymi i informacjami o bezpieczeństwie znajdującymi się na puszcze i ulotce.

## **WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Zamknięte puszki można przechowywać 2 lata od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych w temperaturach od +5°C do +35°C.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma RUST-OLEUM Netherlands B.V. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. RUST-OLEUM NETHERLANDS B.V. BAAK 1, 4704 RJ P.O. BOX 138, 4700 AC ROOSENDAAL (THE NETHERLANDS) TEL.+31(0)165593636 FAX.+31(0) 165593600

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.o.  
ul. Pułuska 13  
61-052 Poznań

Tel. +48 61 870 87 03  
Fax +48 61 624 32 98  
[www.noxan.pl](http://www.noxan.pl)

