

# SPRAY DO MALOWANIA LINII 2300

## KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

### OPIS

Spray do Malowania Linii 2300 oparty jest na szybkoschnącym krótko-łańcuchowym oleju alkidowym. Produkty oparte są na bazie pigmentów bezchromianowych i bezołowiowych.

### ZALECENIA STOSOWANIA

RO Hard Hat® Spray do Malowania Linii 2300 powinien być stosowany w lekkim przemyśle.

RO Hard Hat® Spray do Malowania Linii 2300 jest przeznaczony do użycia z RO Wózka do Malowania.

RO Hard Hat® Spray do Malowania Linii 2300 jest idealny do malowania linii na parkingach, w magazynach, boiskach sportowych, stadionach i wszystkich miejscach, w których wymagana jest kontrola ruchu.

### DANE TECHNICZNE

<b>Połysk:</b>	Matowy.
<b>Kolor:</b>	Zgodnie z kartą kolorów.
<b>Paliwo:</b>	Eter dimetylowy.
<b>Zawartość VOC:</b>	625 g/l
<b>Czas schnięcia w temp. 20°C, wilgotności: 50%</b>	
- Dla dotyku:	20 min.
- Dla użytkowania:	4 godz.
- Dla ponownego malowania:	Przed upływem 1 godz. lub po upływie 48 godz.
- Pełna twardość:	7 dni.
<b>Odporność na wysokie temp.</b>	100°C (w środowisku suchym).

### WYDAJNOŚĆ

<b>Teoretyczna:</b>	60 m na szerokość 10 cm.
<b>Praktyczna:</b>	Praktyczna wydajność zależy od wielu czynników takich jak porowatość i chropowatość oraz straty materiału podczas aplikacji.

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usunąć brud, smar, olej, luźną rdzę oraz wszystkie inne zanieczyszczenia powłoki odpowiednim sposobem. Podczas aplikacji powierzchnia powinna być czysta i sucha.

### SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Zdjąć pokrywkę. Wstrząsać energicznie przez około 1 minutę po usłyszeniu kulki mieszającej w pojemniku. Wstrząsać często w czasie aplikacji. Obrócić pojemnik i umieścić odpowiednio w wózku do malowania. Zwrócić uwagę, by główka dozownika była właściwie umieszczona w otworze na dole uchwytu oraz żeby dolna jego część znajdowała się w położeniu równoległym do osi kół maszyny. Położeniem chwytu pojemnika można regulować. Gdy uchwyt jest w najniższym położeniu, szerokość linii wynosi około 5 cm. Gdy uchwyt jest w najwyższym położeniu, szerokość linii wynosi około 10 cm. Szerokości pośrednie można uzyskiwać przez zmiany położenia uchwytu. Nacisnąć język spustowy, aby uruchomić natrysk. W czasie natrysku maszynę należy przesuwac, aby uniknąć nakładania materiału malarskiego. Po użyciu odwrócić pojemnik do góry i naciskać dozownik przez 2 ÷ 3 sekundy, aby oczyścić zawór.

## **WARUNKI APLIKACJI**

Dla uzyskania optymalnych wyników wilgotność względna powietrza powinna być poniżej 85%, a temperatura pojemnika powyżej 0°C.

## **WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA**

Zapoznać się z danymi technicznymi i informacjami o bezpieczeństwie znajdującymi się na puszcze i ulotce.

## **WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Zamknięte puszkę można przechowywać 2 lata od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych w temperaturach od +5°C do +35°C.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma RUST-OLEUM Netherlands B.V. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. RUST-OLEUM NETHERLANDS B.V. BAAK 1, 4704 RJ P.O. BOX 138, 4700 AC ROOSENDAAL (THE NETHERLANDS) TEL.+31(0)165593636 FAX.+31(0) 165593600

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.o.  
ul. Pułuska 13  
61-052 Poznań

Tel. +48 61 870 87 03  
Fax +48 61 624 32 98  
[www.noxan.pl](http://www.noxan.pl)

