

# 7100 POWŁOKA DO PODŁÓG / 7100NS POWŁOKA ANTYPOŚLIZGOWA

## KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

### OPIS

7100/7100NS jest łatwym w aplikacji, opartym na rozpuszczalnikowej żywicy alkidowej materiałem malarskim, przeznaczonym w szczególności do nakładania na stare (powyżej 2 lat) suche podłoża betonowe do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego. Powłoka posiada dobrą odporność na ścieranie i neutralne detergenty (bez czyszczących składników alkalicznych) i jest wytrzymała przy krótkich kontaktach z olejami smarnymi, paliwami, benzyną itp. 7100 Powłoka Podłogowa jest dostępna w dwóch wersjach: standardowej i antypoślizgowej NS (ze specjalnym syntetycznym dodatkiem antypoślizgowym).

### ZALECENIA STOSOWANIA

7100 Powłoka Podłogowa może być nakładana na podłoża betonowe starsze niż 2 lata, które zostały dokładnie umyte i wysuszone. Nie zaleca się nakładania na gładki / zwarty beton lub beton zawierający płynne środki hydrofobizujące, co uniemożliwia dobrą przyczepność do podłoża.

7100 Powłoka Podłogowa może być nakładana także na stare, dobrze przylegające powłoki malarskie.

7100 Powłoka Podłogowa może być nakładana na podłogi metalowe, które zostały właściwie przygotowane i zagruntowane odpowiednim gruntem RO

### DANE TECHNICZNE

<b>Połysk:</b>	Połysk (60° ± 90%)
<b>Kolor:</b>	Patrz karta kolorów.
<b>Gęstość:</b>	1,0 -1,1 kg/l (w zależności od koloru)
<b>Zawartość substancji stałych:</b>	36 – 40% objętościowych (w zależności od koloru)
<b>Lepkość:</b>	75 - 80 KSU (7100NS: 85 - 90)
<b>Zalecana grubość warstwy:</b>	Na sucho 50 µm, co odpowiada 130 µm na mokro.
<b>Zawartość VOC:</b>	Max. 456 g/l
<b>W mieszaniu do stosowania:</b>	Max. 485 g/l
<b>Kategoria:</b>	A/i
<b>Limit UE:</b>	600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)

**Czas schnięcia w temp.: 20°C, wilgotność: 50%**

- Dla dotyku:	6 godz.
- Dla ponownego malowania:	24 godz.
- Pełna twardość:	1 tydz.

### WYDAJNOŚĆ

<b>Teoretyczna:</b>	8 m <sup>2</sup> /l przy grubości suchej warstwy 50 µm
<b>Praktyczna:</b>	Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników takich jak porowatość i pofałdowanie powierzchni oraz od strat materiału podczas aplikacji.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usunąć oleje, smary i inne zanieczyszczenia za pomocą RO Hard Hat preparatem do odłuszczenia/oczyszczania 2901 do podłóg lub myciem wysokociśnieniowym (parowym) z odpowiednimi detergentami.

Przepiaskować stare nienaruszone powłoki by schropowacić podłoże i zapewnić dobrą przyczepność farby. Sprawdzić kompatybilność ze starymi pokryciami. W czasie aplikacji podłoże musi być suche i czyste.

Na porowaty beton nałożyć najpierw warstwę 7100 rozcieńzonego  $\pm 10\%$  benzyną lakową.

Usunąć produkty wysolenia metodą wydmuchu bezpyłowego.

## SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Dla zapewnienia jednorodności przed użyciem produkt dokładnie wymieszać.

## ROZCIEŃCZENIE I APLIKACJA

**Pędzel:** Rozcieńczyć w razie potrzeby dodatkiem 10% benzyny lakowej.

**Wałek:** Rozcieńczyć w razie potrzeby dodatkiem 10% benzyny lakowej. W przypadku użycia wałka może być konieczne nałożenie 2 warstw farby dla uzyskania zalecanej grubości powłoki.

**Czyszczenie:** Natychmiast po aplikacji narzędzie umyć rozcieńczalnikiem lub benzyną lakową.

## WARUNKI APLIKACJI

Nakładać w suchych i dobrze przewiewnych miejscach.

## UWAGI

Nie nakładać nigdy 7100 na podłoża o odczynie zasadowym.

## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z informacjami na puszcze i ulotce.

## WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamknięte puszki można przechowywać przez 5 lat od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, nie narażonych na promienie słoneczne w temperaturze  $+5^{\circ}\text{C} \div +35^{\circ}\text{C}$ .

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma RUST-OLEUM Netherlands B.V. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. RUST-OLEUM NETHERLANDS B.V. BAAK 1, 4704 RJ P.O. BOX 138, 4700 AC ROOSENDAAL (THE NETHERLANDS) TEL.+31(0)165593636 FAX.+31(0)165593600

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.o.  
ul. Pułtуска 13  
61-052 Poznań

Tel. +48 61 870 87 03  
Fax +48 61 624 32 98  
www.noxan.pl

