

BIOSAN AQUA GLOSS

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

N.V. MATHYS B-3545 Zelem (Belgia)
Tel. (**32) 013/460 200
Fax. (**32) 013/460 201

OPIS

Wodorozcieńczalna bakteriobójcza farba akrylowa o wysokim połysku.

PRZEZNACZENIE

Pokrywanie wewnętrznych ścian i sufitów narażonych na małe ścieranie, gdzie stawiane są ostre wymagania higieniczne.

WŁASNOŚCI

Dobra rozlewność – dobra przyczepność do podłoża – wysoka zdolność krycia, pomocna w osiągnięciu higienicznego środowiska.

DANE TECHNICZNE

Spoiwo	:	czyste żywice akrylowe
Połysk	:	wysoki połysk
Stopień połysku (60°)	:	> 80
Kolor	:	biały + inne kolory (na zamówienie)
Zawartość składników stałych	:	objętościowo : 35 – 37 % wagowo : 46 – 48 %
Gęstość (20 °C)	:	1,2 g/cm ³
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC)	:	max. 100g/l
Wydajność	:	10 – 12 m ² /l
Grubość powłoki na mokro	:	± 90 μm (zużycie: 11 m ² /l)
na sucho	:	± 30 μm (zużycie: 11 m ² /l)
Czas schnięcia	*pyłosuchość	: 45 min.
(w temp. 20 °C)	*do przemalowania	: ± 4 godz.
(R.H. 60 %)	*pełne utwardzenie	: ± 2 dni
Temperatura zapłonu	:	produkt niepalny

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Warunki otoczenia	: > 10 °C; < 80 % R.H.
Rozcieńczalnik	: woda
Mycie narzędzi	: woda
Natrysk hydrodynamiczny	: Dyszka: 018 Ciśnienie: 180 bar W razie potrzeby rozcieńczyć wodą.
Natrysk powietrzny	: Możliwy, po rozcieńczeniu wodą.
Pędzel	: Preferowany, bez rozcieńczania.
Wałek	: Preferowany, bez rozcieńczania.
Zalecenia szczegółowe	: 1. Nie należy wykonywać malowania w pełnym słońcu lub w zbyt wysokiej temperaturze, by uniknąć zbyt szybkiego wysychania produktu i żeby w rezultacie uniknąć zmniejszenia rozlewności. 2. Stosowanie produktów Biosan nie eliminuje potrzeby prawidłowego i systematycznego mycia i dezynfekcji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoża pomalowane: nakładać bezpośrednio na stare, nie uszkodzone powłoki; gładkie powłoki należy lekko zmatowić.

Podłoża nie pokryte:

1. Na podłoża drewniane nałożyć warstwę Pegaprim (wodorozcieńczalny) lub lepiej Fassiprim (rozpuszczalnikowy).
2. Na mury, tynki, betony: jako pierwszą nałożyć warstwę Pegalink. Podłoża o dobrej adhezji lub lekko skredowane należy, po uprzednim umyciu wodą pod wysokim ciśnieniem, zaimpregnować Pegafixem.

INFORMACJE DODATKOWE

Kody transportowe	: patrz Karta Charakterystyki Produktu
Opakowania	: 5 l
Warunki przechowywania	: 24 miesiące w oryginalnych opakowaniach w chłodnych, suchych i niezamarzających pomieszczeniach.
Klasyfikacja AFNOR	: Grupa I, klasa 7b2

Dane techniczne i zalecenia dot. stosowania podane powyżej są właściwe, zgodne z naszą najlepszą wiedzą i przekazywane w najlepszej wierze. Instrukcje tu zawarte nie mogą stanowić gwarancji lub informacji kategorycznych, ostatecznych w odniesieniu do tych produktów. Ponieważ warunki aplikacji naszych materiałów są poza naszą kontrolą, możemy gwarantować tylko ich zgodność z naszymi standardami jakości, a nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do wymiany uszkodzonych produktów. Wszystkie informacje zawarte w kartach informacji technicznej mogą być zmienione bez wcześniejszego uprzedzenia.

„Przed aplikacją produktu, w celu przestrzegania zaleceń higienicznych i zabezpieczenia się przed zagrożeniami prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w Karcie Bezpieczeństwa Produktu – dostępnej na życzenie w naszym Serwisie Technicznym”