

# BIOSAN

# AQUA SATIN

## KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

N.V. MATHYS B-3545 Zelem (Belgia)

Tel. (\*\*32) 013/460 200

Fax. (\*\*32) 013/460 201

### OPIS

Wodorozcieńczalna bakteriobójcza farba akrylowa o satynowym połysku.

### PRZEZNACZENIE

Pokrywanie wewnętrznych i zewnętrznych ścian i sufitów narażonych na małe ścieranie, gdzie stawiane są ostre wymagania higieniczne.

### WŁASNOŚCI

Dobra rozlewność – dobra przyczepność do podłoża – wysoka zdolność krycia, pomocna w osiągnięciu higienicznego środowiska.

### DANE TECHNICZNE

Spoiwo	:	czyste żywice akrylowe
Połysk	:	satynowy połysk
Stopień połysku (60°)	:	± 30
Kolor	:	biały + kolory mieszane maszynowo
Zawartość składników stałych	:	objętościowo : 35 – 38 % wagowo : 48 – 51 %
Gęstość (20 °C)	:	1,2 – 1,3 g/cm <sup>3</sup>
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC)	:	max. 160g/l
Wydajność	:	9 – 12 m <sup>2</sup> /l
Grubość powłoki na mokro	:	± 90 μm (zużycie: 11 m <sup>2</sup> /l)
na sucho	:	± 30 μm (zużycie: 11 m <sup>2</sup> /l)
Czas schnięcia (w temp. 20 °C) (R.H. 60 %)	*pyłosuchość *do przemalowania *pełne utwardzenie	: 1 godz. (10 m <sup>2</sup> ) : ± 8 godz. : ± 2 dni
Temperatura zapłonu	:	produkt niepalny
Powierzchniowy Rozwój Płomieni (BS476 część 6 & 7)	:	nominalna Klasa 0 zgodnie z brytyjskimi przepisami budowlanymi

**INSTRUKCJA STOSOWANIA**

Warunki otoczenia	: > 10 °C; < 80 % R.H.
Rozcieńczalnik	: woda
Mycie narzędzi	: woda
Natrysk hydrodynamiczny	: Dyszka: 018                      Ciśnienie: 180 bar W razie potrzeby rozcieńczyć max. 5 % wodą.
Natrysk powietrzny	: Po rozcieńczeniu 5 % wodą.
Pędzel/wałek	: Preferowany, bez rozcieńczania.
Zalecenia szczegółowe	: 1. Najlepiej nakładać Biosan Aqua Satin Natryskiem hydrodynamicznym lub pędzlem Nie należy wykonywać malowania w zbyt wysokiej temperaturze, by uniknąć zmniejszenia rozlewności. 2. Stosowanie produktów Biosan nie eliminuje potrzeby prawidłowego i systematycznego mycia i dezynfekcji.

**PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA**

Podłoża pomalowane: nakładać bezpośrednio na stare, nie uszkodzone powłoki; gładkie powłoki należy lekko zmatowić.

Podłoża nie pokryte:

1. Na podłoża drewniane nałożyć warstwę Pegaprim (wodorozcieńczalny) lub lepiej Fassiprim (rozpuszczalnikowy).
2. Na mury, tynki, betony: jako pierwszą nałożyć warstwę Pegalink. Podłoża o dobrej adhezji lub lekko skredowane należy, po uprzednim umyciu wodą pod wysokim ciśnieniem, zaimpregnować Pegafixem.

**INFORMACJE DODATKOWE**

Kody transportowe	: patrz Karta Charakterystyki Produktu
Opakowania	: 5 l
Warunki przechowywania	: 24 miesiące w oryginalnych opakowaniach w chłodnych, suchych i <b>niezamarzających</b> pomieszczeniach.
Klasyfikacja AFNOR	: Grupa I, klasa 7b2

Dane techniczne i zalecenia dot. stosowania podane powyżej są właściwe, zgodne z naszą najlepszą wiedzą i przekazywane w najlepszej wierze. Instrukcje tu zawarte nie mogą stanowić gwarancji lub informacji kategoriowych, ostatecznych w odniesieniu do tych produktów. Ponieważ warunki aplikacji naszych materiałów są poza naszą kontrolą, możemy gwarantować tylko ich zgodność z naszymi standardami jakości, a nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do wymiany uszkodzonych produktów. Wszystkie informacje zawarte w kartach informacji technicznej mogą być zmienione bez wcześniejszego uprzedzenia.

*„Przed aplikacją produktu, w celu przestrzegania zaleceń higienicznych i zabezpieczenia się przed zagrożeniami prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w Karcie Bezpieczeństwa Produktu – dostępnej na życzenie w naszym Serwisie Technicznym”*