

RD-MONOGRAFF

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

OPIS PRODUKTU

- Zastosowanie:** Wododrozcieńczaalny jednoskładnikowy bezbarwny lakier do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego. Oparty na dyspersjach akrylowych i poliuretanowych. Ostatnia powłoka daje bardzo dobrą ochronę przed rozpuszczalnikami. Odpowiedni to stosowania dla ochrony anty-graffiti, ochrony drewna (tylko w użyciu wewnątrz i głównie jako lakier do parkietów) i jako nawierzchnia do podłóg.
- Cechy:** Dobra odporność chemiczna – Bardzo dobra twardość – Znakomita odporność na ścieranie i rozpuszczalniki.
- Podłoża:** Cegły, beton, drewno, parkiet, posadzki betonowe
- System:** Cegły i beton: 1 lub 2 warstwy, w zależności od porowatości podłoża.
Drewno: 2 warstwy.
Warstwa wierzchnia na RD-Elastodeck: 1 warstwa

APLIKACJA

- Przygotowanie powierzchni:** Podłoże powinno być czyste, suche, odtłuszczone i odkurzone.
- Warunki aplikacji:** Wewnętrzne: Bardzo dobrze przewietrzyć pomieszczenie
Na zewnątrz: Nigdy nie nakładać, gdy pada deszcz
Temperatura otoczenia: Powyżej 5°C
Wilgotność R.H.: Max. 90%
- Sposób aplikacji:** Pędzel, wałek lub natrysk bezpowietrzny (dysza: 013 – 015)
- Rozcieńczanie:** Gotowy do użycia
- Czyszczenie narzędzi:** Woda
- Wydajność:** ok. 10 m²/l na powierzchnię.
- Uwagi:** Dobrze wymieszać przed użyciem.

DANE TECHNICZNE

Połysk:	Satyna
Kolor:	Bezbarwny
Czas schnięcia:	Dla dotyku: 2h Dla ponownego malowania: min. 5h
Gęstość:	ok. 1,05
Zawartość substancji stałych:	W masie ok. 36%
Lepkość:	10 – 30 P (Powierzchnia strumienia 20 Rpm)
Składniki VOC:	Max 70 g/l
Punkt zapłonu:	Niepalny
Opakowania:	1 L – 2.5 L – 5 L
Przechowywanie:	1 rok od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamkniętych pojemnikach w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5° C do +35° C.
Warunki bezpieczeństwa:	Zapoznać się z informacjami na puszcze i ulotce.
Karta charakterystyki:	Dostępna na życzenie.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma RD-COATINGS nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. RD-COATINGS ZI DE LA FANGE - Rue Ernest Matagne 19 - B 5330 Assesse - Belgia.

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.o.
ul. Pułtуска 13
61-052 Poznań

Tel. +48 61 870 87 03
Fax +48 61 624 32 98
www.noxan.pl

