

# RD-HYDROGRAFF

## KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

### OPIS PRODUKTU

- Zastosowanie:** Wodorozcieńczalny dwuskładnikowy lakier anty-graffiti do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Bazowany na żywicach poliuretanowych. Wierzchnia powłoka jest bardzo odporna na rozpuszczalniki. Dzięki czemu z powłoki można zmyć praktycznie każde graffiti.
- Cechy:** Wysoka odporność chemiczna - Bardzo wysoka twardość - Doskonała odporność na ścieranie i rozpuszczalniki.
- Podłoża:** Cegły i beton, podłoża malowane - zasadzie wszystkie pomalowane podłoża, z wyjątkiem pokryć elastomerami. Należy przeprowadzić test na podłożach pokrytych farbami termoutwardzalnymi lub proszkowymi.
- Podłoża nie zalecane:** Nie nakładać RD-HYDROGRAFF na pomalowane podłoża mineralne gdy wilgotność względna jest wyższa niż 6 %. Dotyczy to cegieł, płytek terakotowych, pierwszych warstw tynku, itp. W takich przypadkach może tworzyć się biaława powłoka i mniejsza lub większa utrata przyczepności.
- System:** 1 lub 2 powłoki w zależności od porowatości podłoża.

### APLIKACJA

- Przygotowanie powierzchni:** Podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i bez kurzu.
- Warunki aplikacji:** Wewnętrzne: należy wietrzyć.  
Na zewnątrz: nie stosować gdy pada deszcz.  
Temperatura otoczenia: > 5 ° C  
Wilgotność R.H.: max. 80%
- Sposób aplikacji:** Pędzel, wałek lub natrysk bezpowietrzny (dysza: 013 – 015)
- Rozcieńczanie:** Gotowy do użycia
- Czyszczenie narzędzi:** Woda
- Wydajność:** około 10m<sup>2</sup>/L przy jednej warstwie. Należy przestrzegać zalecanych wielkości zużycia. Przy zbyt grubej powłoce mogą powstać pęcherzyki gazu.
- Uwagi:** Zaraz przed użyciem dodać składnik B do składnika A i wymieszać mechanicznie. Mieszanka musi być użyta w ciągu 2 godzin.

## DANE TECHNICZNE

<b>Połysk:</b>	Satyna lub wysoki połysk
<b>Kolor:</b>	Bezbarwny
<b>Czas schnięcia:</b>	Dla dotyku: 1h   Dla ponownego malowania: min. 5h
<b>Gęstość:</b>	ok. 1,05
<b>Zawartość substancji stałych:</b>	40% wagowo   38% objętościowo
<b>Lepkość:</b>	10-30 P (Brookfield 20 Rpm)
<b>Składniki VOC:</b>	Max 40g/L
<b>Punkt zapłonu:</b>	Niepalny
<b>Opakowania:</b>	2.5 L – 5L
<b>Przechowywanie:</b>	1 rok od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamkniętych pojemnikach w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5° C do +35° C.
<b>Warunki bezpieczeństwa:</b>	Zapoznać się z informacjami na puszcze i ulotce.
<b>Karta charakterystyki:</b>	Dostępna na życzenie.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma RD-COATINGS nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. RD-COATINGS ZI DE LA FANGE - Rue Ernest Matagne 19 - B 5330 Assesse - Belgia.

### Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.o.  
ul. Pułtуска 13  
61-052 Poznań

Tel. +48 61 870 87 03  
Fax +48 61 624 32 98  
www.noxan.pl

