

RD-ROOF ACRYL NEW 12

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

OPIS PRODUKTU

- Zastosowanie:** Jednoskładnikowa wodorozcieńczalna farba akrylowa do renowacji i ochrony dachów. Chroni przed powstawaniem mchu.
- Cechy:** Bardzo dobra przyczepność - Bardzo dobra wytrzymałość na zewnątrz.
- Podłoża:** Dachówki cementowe, z terakoty oraz podłoża azbestowo-cementowe.
- System:**
- A) Lekko porowate podłoża:
 - Bezpośrednie stosowanie 2 warstw bez podkładu.
 - Pierwsza warstwa powinna być rozcieńczona 10% wody.
 - B) Bardzo gładkie powierzchnie:
 - Podkład: 1 warstwa impregnacji RD-UNIFIX
 - Nawierzchnia : 2 warstwy RD-ROOF ACRYL NEW 12.

APLIKACJA

- Przygotowanie powierzchni:** Podłoże musi być odtłuszczone, czyste i suche. Mech powinien zostać usunięty.
- Warunki aplikacji:** Nie stosować w silnym słońcu. Nie stosować gdy pada deszcz.
Temperatura otoczenia: > 5 ° C
Wilgotność R.H.: max. 80%
- Sposób aplikacji:** Pędzel, wałek lub natrysk bezpowietrzny (dysza: 013 – 015)
- Rozcieńczanie:** Woda
- Czyszczenie narzędzi:** Woda
- Wydajność:** Około 5-8 m² / l na warstwę w zależności od porowatości podłoża.
- Uwagi:** Wymieszać przed użyciem.

DANE TECHNICZNE

Połysk:	Satynowy połysk
Kolor:	Patrz karta kolorów.
Czas schnięcia:	Dla dotyku: 1h Kolejne malowanie: min. 16h W warunkach suchych i łagodnych, możliwe jest nałożenie dwóch warstw w jeden dzień.
Gęstość:	ok. 1,20
Zawartość substancji stałych:	51% wagowo 41% objętościowo
Lepkość:	80-100 P (Brookfield 20 Rpm)
Składniki VOC:	Max 45g/L
Punkt zapłonu:	Niepalny
Opakowania:	1 L – 4L – 20 L
Przechowywanie:	1 rok od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamkniętych pojemnikach w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5° C do +35° C.
Warunki bezpieczeństwa:	Zapoznać się z informacjami na puszcze i ulotce.
Karta charakterystyki:	Dostępna na życzenie.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma RD-COATINGS nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. RD-COATINGS ZI DE LA FANGE - Rue Ernest Matagne 19 - B 5330 Assesse - Belgia.

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.o.
ul. Pułtuska 13
61-052 Poznań

Tel. +48 61 870 87 03
Fax +48 61 624 32 98
www.noxan.pl

