

DURBOCEM

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

OPIS

Rozpuszczalnikowa farba oparta na uplastycznionych akrylowych żywicach. Do użycia wewnątrz i na zewnątrz.

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI

- Buduje silną więź w wilgotnym podłożu.
- Może być nakładany na kredowanych podłożach.
- Buduje silną więź w cementowych podłożach.
- Zawiera cement i przez to ten produkt jest niezwykle wygodny do nakładania na wilgotne podłoża.
- Może być ponownie pokryty Paracemem (gdy podłoże jest suche).

ZALECENIA STOSOWANIA

Malowanie wilgotnych ścian i piwnic.

DANE TECHNICZNE

Połysk:	Matowy (połysk 60° :2%)
Kolor:	Biały.
Gęstość:	1.24 – 1.28 g/cm ³
Zawartość substancji stałych:	Objętościowo: 38 – 40 % Wagowo: 61-63%
Zawartość VOC:	500 g/l max
Mieszanka gotowa do użycia:	500 g/l max
Zalecana grubość warstwy:	Na mokro: 500 mikronów (zużycie 2m ² /l) Na sucho: 200 mikronów (zużycie 2m ² /l)
Punkt zapłonu:	Powyżej 39°C
Kategoria:	A/i
Limit EU:	600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)
Czas schnięcia dla temp.: 20 °C, wilgotności: 50%	
- Dla dotyku:	2 godz.
- Dla użytkowania:	2 godz.
- Dla ponownego malowania:	24 godz.
- Pełna twardość:	24 godz.

WYDAJNOŚĆ

Teoretyczna:	1,5 – 3 m ² /l (całkowite wykorzystanie, 2 warstwy)
Praktyczna:	Praktyczna wydajność zależy od wielu czynników takich jak porowatość i chropowatość oraz straty materiału podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Wyszczotkować kredową powierzchnię pędzlem ze średnim włosiem. Przecieki wody muszą być potraktowane wodoodpornym szybkoschnącym cementem przy użyciu pacy. Pozwolić utwardzić się.

SPOSÓB UŻYCIA

By upewnić się o jednorodności, powlekający materiał powinien być dokładnie wymieszany przed użyciem.

WARUNKI APLIKACJI

Pędzel:	Użyć średnio twardy pędzel. Nie rozcieńczać.
Wałek:	Użyć moherowy wałek. Nie rozcieńczać.
Natrysk powietrzny:	Nie poleca się.
Natrysk bezpowietrzny:	Nie poleca się.
Czyszczenie:	Spirytus mineralny.

WARUNKI STOSOWANIA

Pracować w dobrze wietrzonych pomieszczeniach.

UWAGI

- 1 warstwa: impregnować podłoże używając średnio twardy pędzel; ściany w gorszym stanie muszą być wsparte nasycaniem. 2 warstwa: wykończenie pędzlem po 24 godzinach.
- Kiedy dotyczy specyficznych aplikacji (np. grotty), musi być znakomita wentylacja podczas pierwszego tygodnia po nałożeniu.
- Dubocem nie zaprzestaje wykwitom saletry, nie przeciwdziała podziemnym wodom ciśnieniowym i przez to nie może być traktowane jako produkt uszczelniający.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z danymi technicznymi i informacjami o bezpieczeństwie znajdującymi się na puszcze i ulotce.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamknięte puszkę można przechowywać 2 lata od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych w temperaturach od +5°C do +35°C.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma RUST-OLEUM Netherlands B.V. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. RUST-OLEUM NETHERLANDS B.V. BAAK 1, 4704 RJ P.O. BOX 138, 4700 AC ROSENDAAL (THE NETHERLANDS) TEL.+31(0)165593636 FAX.+31(0)165593600

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.o.
ul. Pułtúska 13
61-052 Poznań

Tel. +48 61 870 87 03
Fax +48 61 624 32 98
www.noxan.pl

