

# PARACEM

## KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

### OPIS

Farba akrylowa do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

### GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI

Wysoka trwałość – doskonała odporność na zmydlenie – szczególnie wysoka wydajność pokrycia - dobrze oddychająca (przepuszczalna dla pary) – trudno przepuszczalna dla deszczu – doskonała odporność na warunki atmosferyczne.

### ZALECENIA STOSOWANIA

Na stare i nowe podłoża, takie jak: mury, cement utylizacyjny lub gips, beton, dachówki, płytki, płyty gipsowo-kartonowe i panele drewniane.

### DANE TECHNICZNE

<b>Połysk:</b>	Satynowy połysk (połysk 60°: ±5%)
<b>Kolor:</b>	Biały + paleta kolorów + Mathymix
<b>Gęstość:</b>	±1,5 g/cm <sup>3</sup>
<b>Zawartość substancji stałych:</b>	Objętościowo: ±46% Wagowo: ±64%
<b>Punkt zapłonu:</b>	Nie palny.
<b>Zalecana grubość warstwy:</b>	Na mokro: ±100 mikronów (zużycie: 10 g/m <sup>2</sup> ) Na sucho: ±45 mikronów (zużycie: 10 g/m <sup>2</sup> )
<b>Zawartość lotnych substancji organicznych:</b>	25 g/l max.
<b>Mieszanka gotowa do użycia:</b>	25 g/l max.
<b>Kategoria:</b>	A/c
<b>Limity Unijne:</b>	75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)

### Czas schnięcia w temp. 20°C, wilgotność 50%

- Dla dotyku:	±40min.(10 m <sup>2</sup> /l)
- Dla użytkowania:	±2 godz.(10 m <sup>2</sup> /l)
- Dla ponownego malowania:	±4 godz.(10 m <sup>2</sup> /l)
- Pełna trwałość:	±1 dzień

### WYDAJNOŚĆ

<b>Teoretyczna:</b>	7 - 10 m <sup>2</sup> /l na warstwę.
<b>Praktyczna:</b>	Praktyczna wydajność zależy od wielu czynników takich jak porowatość i chropowatość oraz straty materiału podczas aplikacji.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być wystarczająco suche i stabilne; dokładnie oczyszczone. W przypadku wysokiego zagrzybienia: pokryć najpierw środkiem grzybobójczym.

Na podłoża chropowate nałożyć powłokę Parafix lub Pegafix / Paracem (25/75).

Na bardzo gładkie podłoża nałożyć warstwę Noxyde rozcieńczonego 25%-wym dodatkiem wody lub warstwę Pegalink. Zaimpregnować stare skredowane powłoki malarskie, po uprzednim czyszczeniu, warstwą Fixonal lub Pegafix.

Pęknięcia i szczeliny wypełnić Elastofillem. W razie potrzeby pokryć Pegaflexem. Zmatowić i odkurzyć.

Następnie nałożyć 1 – 2 powłoki Paracem.

## SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Dla zapewnienie jednolitej warstwy, należy przed użyciem dobrze wymieszać.

## WARUNKI APLIKACJI

**Pędzel:** Stosować pędzle płaskie.

**Wałek:** Stosować wałki do dyspersji (emulsji).

**Natrysk bezpowietrzny:** Rozcieńczyć z wodą (3 – 5%).

**Natrysk powietrzny:** Średnica dyszy: 013 – 018 / Ciśnienie płynu: 180 bar.

**Czyszczenie:** Woda.

**Uwagi:** Dla użytku zewnętrznego: nie rozcieńczać.  
Dla użytku wewnętrznego: rozcieńczać 5 do 10 % wodą lub jeszcze lepiej 5%; Fair-Decor.

## WARUNKI STOSOWANIA

Temperatura minimum +8°C, wilgotność względna poniżej 80%.

## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z danymi technicznymi i informacjami o bezpieczeństwie znajdującymi się na puszcze i ulotce.

## WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamknięte puszki można przechowywać 2 lata od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych w temperaturach od +5°C do +35°C.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma RUST-OLEUM Netherlands B.V. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. RUST-OLEUM NETHERLANDS B.V. BAAK 1, 4704 RJ P.O. BOX 138, 4700 AC ROOSENDAAL (THE NETHERLANDS) TEL.+31(0)165593636 FAX.+31(0) 165593600

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.o.  
ul. Pułtуска 13  
61-052 Poznań

Tel. +48 61 870 87 03  
Fax +48 61 624 32 98  
www.noxan.pl

