

**FARBA DO MALOWANIA LINII COO-VAR G19**

**OPIS** Coo-Var G119 L.O. Linemarking Paint to farba rozpuszczalnikowa, oparta na wytrzymałych żywicach arkylowo kauczukowych. Przeznaczona do oznaczeń i malowania linii. Produkt jest nisko zapachowy podczas aplikacji. Odpowiednia do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz.

**Zalecenia stosowania** Szybkoschnąca farba do oznaczeń i linii, może być stosowana bezpośrednio na beton, asfalt i drewno. Do użytku zewnętrznego, aby oznaczyć wybrane miejsca i obszary.

**DANE TECHNICZNE**

**Wykończenie** Matowe

**Kolor** Biały i żółty

**Gęstość** 1,05 - 1,15 przy 20°C

**Zawartość substancji stałych** 37%

**Zawartość LZO** Maksymalnie 500 g/l  
LZO - Lotne Związki Organiczne przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.

**Punkt zapłonu** 36°C (zamknięte opakowania)

**Lepkość** 8 puazów przy 25°C

**Czas schnięcia** Dla dotyku: 30 min., przy 20°C  
Dla wyschnięcia: 4 godz., przy 20°C  
Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wpływają negatywnie na czas schnięcia i ostateczną skuteczność każdej powłoki.

**Grubość warstwy** Mokrej: 100 mikronów  
Suchej: 35-40 mikronów

**Wydajność teoretyczna** 10 m<sup>2</sup>/l przy suchej warstwie 35-40 mikronów.  
Wydajność praktyczna może być niższa ponieważ zależy od czynników takich jak porowatość powierzchni malowanej i straty materiału podczas aplikacji.

**Opakowania** 2,5 l ; 5 l

**PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI** Cała powierzchnia powinna być czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczeń.  
Beton – zacierane mechaniczne, granulowane i gładkie powierzchnie należy najpierw zmatowić w celu zapewnienia dobrej przyczepności powłoki. Może to być wykonane przez szlifowanie mechaniczne, piaskowanie lub chemicznie przy użyciu Coo-Var Acid Etch. Oprócz poprawienia przyczepności, te metody również usuwają brud i mleczko cementowe. Nowy beton musi mieć możliwość dokładnego utwardzenia co może trwać do 3 miesięcy.  
Asfalt – nowy asfalt powinien być wystawiony na działanie warunków zewnętrznych przez kil-

---

ka miesięcy.

Bardzo porowate powierzchnie powinny zostać wypełnione gruntem akrylowym przed nałożeniem farby Coo-Var L.O. Linemarking Paint.

Pozostałe powierzchnie muszą być przygotowane i zagruntowane odpowiednim podkładem.

Istniejące powierzchnie malowane - powierzchnie powinny być oczyszczone, odtłuszczone i zeszlifowane, aby zapewnić odpowiednią przyczepność powłoki. Należy usunąć wszystkie luźne, łuszczące się materiały, a następnie pokryć powłoką zgodnie ze wskazaniami.

---

## SPOSÓB APLIKACJI

---

<b>Warunki aplikacji</b>	Stosować się do zasad dobrej praktyki malarskiej. W przestrzeniach zamkniętych, zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania i schnięcia.
<b>Sposób aplikacji</b>	Pędzel lub wałek
<b>Poprzednia warstwa</b>	Coo-Var Acrylic Primer Sealer jeśli powierzchnia jest porowata
<b>Kolejna warstwa</b>	Dodatkowa warstwa Coo-Var L.O. Linemarking Paint
<b>Instrukcje dotyczące mieszania</b>	Dobrze wymieszać przed użyciem
<b>Czyszczenie</b>	Rozcieńczalnik 18 lub benzyna lakowa
<b>Ograniczenia stosowania</b>	Brak danych
<b>Rozcieńczanie</b>	Nie rozcieńczać
<b>Ciśnienie w dyszy</b>	Brak danych
<b>Wielkość dyszy</b>	15-18 mils
<b>Ponowne malowanie</b>	Od 4 do 6 godzin

## UWAGI

---

**Warunki bezpieczeństwa** Patrz karta bezpieczeństwa - SDS 10892

**Wersja** 13K06

---

---

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma Coo-Var nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN England

**W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:**



**Poznań**

ul. Pułtuska 13  
tel. 61 679 32 00

**Warszawa**

al. Wilanowska 83  
tel. 22 629 07 69

**Gdańsk**

ul. Biegańskiego 12/4  
tel. 58 573 35 73

**Kraków**

ul. Lindego 13  
tel. 12 352 36 92

**Wrocław**

ul. Kaszubska 15 U6  
tel. 71 726 26 32

[www.noxan.pl](http://www.noxan.pl)

**+48 61 679 32 00**

[info@noxan.pl](mailto:info@noxan.pl)