

**OPIS**

<b>Zastosowanie</b>	Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, matowa farba akrylowa, do ścian wewnętrznych. Odpowiednia do dekoracji wnętrz i zabezpieczenia różnych rodzajów powierzchni.
<b>Cechy</b>	Dobre pokrycie. Łatwa w aplikacji ze względu na wysoką zawartość substancji stałych. Łatwa do czyszczenia. Nie żółknie.
<b>Podłoża</b>	Tynk, płyty gips-karton, cegła, beton, stare powłoki malarskie, tapety.
<b>System</b>	Lekko porowate podłoża: Bezpośrednie stosowanie dwóch warstw na podłożu, bez podkładu. Bardzo porowate podłoża: <ul style="list-style-type: none"><li>• podkład: jedna powłoka impregnatu RD-UNIFIX</li><li>• powłoka wierzchnia: dwie warstwy RD-DECO ACRYL SATIN</li></ul>

**DANE TECHNICZNE**

<b>Wykończenie</b>	satynowy połysk
<b>Kolor</b>	biały
<b>Gęstość</b>	ok. 1,3
<b>Zawartość substancji stałych</b>	wagowo: ok. 57% objętościowo: ok. 43%
<b>Zawartość LZO</b>	kolory producenta: maks. 30 g/l kolory z mieszalnika: maks. 40 g/l
<b>Punkt zapłonu</b>	produkt niepalny
<b>Lepkość</b>	100-150 P (Brookfield 20 obrotów na minutę)
<b>Czas schnięcia</b>	dla dotyku: 2 godziny ponowne malowanie: po 4 godzinach
<b>Odporność na temperaturę</b>	80°C w suchym środowisku
<b>Opakowania</b>	1l, 2,5l, 5l, 10l, 20l
<b>Przechowywanie</b>	12 miesięcy, chronić przed mrozem

**PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI** Powierzchnia musi być czysta, sucha oraz wolna od kurzu.

---

## SPOSÓB APLIKACJI

---

**Warunki aplikacji** temperatura otoczenia: powyżej 5°C, wilgotność względna: maks. 80%

**Sposób aplikacji** pędzel, wałek (z mikrofibry) lub napęd bezpowietrzny (dysza: 013-015)

**Czyszczenie** woda

**Rozcieńczanie** woda

**Wydajność** ok. 10m<sup>2</sup>/l na warstwę

---

**UWAGI** Dobrze wymieszać przed użyciem.

---

**Warunki bezpieczeństwa** Zapoznaj się z informacjami na puszcze i ulotce.

**Karta charakterystyki** Dostępna na życzenie.

**Wersja** 13L18

---

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma RD-COATINGS nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. RD-COATINGS ZI DE LA FANGE – Rue Ernest Matagne 19 - B 5330 Assesse - Belgia.

**W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:**

**NOXAN**  
wiemy jak chronić



**Poznań**  
ul. Pułtuska 13  
tel. 61 679 32 00

**Warszawa**  
al. Wilanowska 83  
tel. 22 629 07 69

**Gdańsk**  
ul. Biegańskiego 12/4  
tel. 58 573 35 73

**Kraków**  
ul. Lindego 13  
tel. 12 352 36 92

**Wrocław**  
ul. Kaszubska 15 U6  
tel. 71 726 26 32

[www.noxan.pl](http://www.noxan.pl)

+48 61 679 32 00

[info@noxan.pl](mailto:info@noxan.pl)