

RD-MUR ACRYL

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:	Wodna, akrylowa, jednoskładnikowa, matowa farba na ściany zewnętrzne. Odpowiednia dla różnych podłoży porowatych.
Cechy:	Wysoka zdolność krycia - łatwa w aplikacji ze względu na wysoki procent spoiwa – paroprzepuszczalna – bardzo dobra trwałość.
Podłoża:	Nowe i stare mury – Cement – Beton.
System:	Niepokryte porowate powierzchnie: <ul style="list-style-type: none">• Podkład: 1 warstwa impregnacji RD-UNIFIX.• Nawierzchnia: 2 warstwy RD-MUR ACRYL. Podłoża pomalowane kredujące: <ul style="list-style-type: none">• Podkład: 1 warstwa impregnacji RD-UNIFIX.• Nawierzchnia: 1 lub 2 warstwy RD-MUR ACRYL.. Podłoża pomalowane, nie kredujące: Bezpośrednia aplikacja od 1 do 2 warstw RD-MUR ACRYL na podłoże.

APLIKACJA

Przygotowanie powierzchni:	Podłoże musi być czyste, suche i niezakurzone. Nowe mury muszą być czyszczone najpierw szczotką drucianą w celu wyeliminowania wszelkich odprysków z zaprawy. Malowane powierzchnie powinny być czyszczone myjką ciśnieniową. Jeżeli na podłożu znajduje się mech, musi on być zlikwidowany specjalnym środkiem.
Warunki aplikacji:	Na zewnątrz: nie stosować jeżeli pada deszcz. Temperatura otoczenia: powyżej 5°C. Wilgotność względna: max. 80%
Sposób aplikacji:	Pędzel, wałek lub natrysk bezpowietrzny (dysza: 013-018).
Rozcieńczanie:	Woda.
Czyszczenie narzędzi:	Woda.
Wydajność:	Ok 10m ² /l na warstwę.
Uwagi:	Dobrze wymieszać przed użyciem.

DANE TECHNICZNE

Połysk:	Matowy.
Kolor:	PATRZ: paleta kolorów.
Zawartość substancji stałych:	Wagowo: ok 60% Objętościowo: ok 44%
Zawartość substancji lotnych (VOC):	Max 30g/l
Gęstość:	Ok 1,45.
Punkt zapłonu:	Niepalny.
Lepkość:	100 – 150 P (Brookfield 20 Rpm)
Czas schnięcia:	Dla dotyku: 2 godz. Kolejne krycie: 4 godz.
Opakowania:	1l; 2,5l; 4l; 10l (tylko w kolorze białym); 20l (tylko w kolorze białym)
Przechowywanie:	1 rok od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamkniętych pojemnikach w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5° C do +35° C.
Warunki bezpieczeństwa:	Zapoznać się z informacjami na puszcze i ulotce.
Karta charakterystyki:	Dostępna na życzenie.
Wersja:	15J15

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma RD-COATINGS nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. RD-COATINGS ZI DE LA FANGE – Rue Ernest Matagne 19 - B 5330 Assesse - Belgia.

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.o.
ul. Pułtуска 13
61-052 Poznań

Tel. +48 61 679 32 00
Fax +48 61 624 32 98
www.noxan.pl

