

# DURBOCEM

## KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

### OPIS

Rozpuszczalnikowa farba oparta na uplastycznionych akrylowych żywicach. Do użycia wewnątrz i na zewnątrz.

### GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI

- Buduje silną więź w wilgotnym podłożu.
- Może być nakładany na kredowanych podłożach.
- Buduje silną więź w cementowych podłożach.
- Zawiera cement i przez to ten produkt jest niezwykle wygodny do nakładania na wilgotne podłoża.
- Może być ponownie pokryty Paracemem (gdy podłoże jest suche).

### ZALECENIA STOSOWANIA

Malowanie wilgotnych ścian i piwnic.

### DANE TECHNICZNE

<b>Połysk:</b>	Matowy (połysk 60° : 2%)
<b>Kolor:</b>	Biały.
<b>Gęstość:</b>	1.24 – 1.28 g/cm <sup>3</sup>
<b>Zawartość substancji stałych:</b>	Objętościowo: 38 – 40 % Wagowo: 61-63%
<b>Zawartość VOC:</b>	500 g/l max
<b>Mieszanka gotowa do użycia:</b>	500 g/l max
<b>Zalecana grubość warstwy:</b>	Na mokro: 500 mikronów (zużycie 2m <sup>2</sup> /l) Na sucho: 200 mikronów (zużycie 2m <sup>2</sup> /l)
<b>Punkt zapłonu:</b>	Powyżej 39°C
<b>Kategoria:</b>	A/i
<b>Limit EU:</b>	600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)
<b>Czas schnięcia dla temp.: 20 °C, wilgotności: 50%</b>	
- Dla dotyku:	2 godz.
- Dla użytkowania:	2 godz.
- Dla ponownego malowania:	24 godz.
- Pełna twardość:	24 godz.

### WYDAJNOŚĆ

<b>Teoretyczna:</b>	1,5 – 3 m <sup>2</sup> /l (całkowite wykorzystanie, 2 warstwy)
<b>Praktyczna:</b>	Praktyczna wydajność zależy od wielu czynników takich jak porowatość i chropowatość oraz straty materiału podczas aplikacji.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Wyszczotkować kredową powierzchnię pędzlem ze średnim włosiem. Przeciaki wody muszą być potraktowane wodoodpornym szybkoschnącym cementem przy użyciu pacy. Pozwolić utwardzić się.

## SPOSÓB UŻYCIA

By upewnić się o jednorodności, powlekający materiał powinien być dokładnie wymieszany przed użyciem.

## WARUNKI APLIKACJI

<b>Pędzel:</b>	Użyć średnio twardy pędzel. Nie rozcieńczać.
<b>Wałek:</b>	Użyć moherowy wałek. Nie rozcieńczać.
<b>Natrysk powietrzny:</b>	Nie poleca się.
<b>Natrysk bezpowietrzny:</b>	Nie poleca się.
<b>Czyszczenie:</b>	Spirytus mineralny.

## WARUNKI STOSOWANIA

Pracować w dobrze wietrzonych pomieszczeniach.

## UWAGI

- 1 warstwa: impregnować podłoże używając średnio twardy pędzel; ściany w gorszym stanie muszą być wsparte nasycaniem. 2 warstwa: wykończenie pędzlem po 24 godzinach.
- Kiedy dotyczy specyficznych aplikacji (np. groty), musi być znakomita wentylacja podczas pierwszego tygodnia po nałożeniu.
- Dubocem nie zaprzestaje wykwitom saletry, nie przeciwdziała podziemnym wodom ciśnieniowym i przez to nie może być traktowane jako produkt uszczelniający.

## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z danymi technicznymi i informacjami o bezpieczeństwie znajdującymi się na puszcze i ulotce.

## WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamknięte puszkę można przechowywać 2 lata od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych w temperaturach od +5°C do +35°C.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma RUST-OLEUM Netherlands B.V. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. RUST-OLEUM NETHERLANDS B.V. BAAK 1, 4704 RJ P.O. BOX 138, 4700 AC ROOSENDAAL (THE NETHERLANDS) TEL.+31(0)165593636 FAX.+31(0)165593600

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.o.  
ul. Pułtуска 13  
61-052 Poznań

Tel. +48 61 679 32 00  
Fax +48 61 624 32 98  
www.noxan.pl

